

南京供电公司

绝缘橡胶垫 试验记录单

委托单位	南京天豪橡塑有限公司	天气	晴	试验日期	2020年3月12日
委托数量	6	试验地点	修试	温度	12℃
试验项目	交流耐压试验				

试验结果

交流耐压试验:

3mm	5kv/分钟	未击穿
4mm	6kv/分钟	未击穿
5mm	10kv/分钟	未击穿
6mm	12kv/分钟	未击穿
8mm	15kv/分钟	未击穿
10mm	18kv/分钟	未击穿

附注: (结论)



审核: 张忠永

班长: 王伟

试验: 李强